

# Disattiva LevoFloor

## Disattivante di superficie

### Descrizione

**Disattiva LevoFloor** è un prodotto disattivante di superficie in base acquosa, pronto all'uso, idoneo per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche o getti in calcestruzzo con inerte a vista.

La particolare formulazione esplica un'azione di curing durante la fase di getto e consente l'ottenimento di superfici in calcestruzzo disattivate a diverse profondità.

**Disattiva LevoFloor** è disponibile in 8 profondità di scavo.

| Tipo | Colore  | Granulometria aggregati consigliati (mm) | Profondità di penetrazione |
|------|---------|------------------------------------------|----------------------------|
| 01   | Rosa    | -                                        | acido                      |
| 02   | Verde   | 4 - 8                                    | Media 1 mm                 |
| 03   | Blu     | 6 - 10                                   | Media 2 mm                 |
| 04   | Arancio | 10 - 16                                  | Media 3 mm                 |
| 05   | Pesca   | 12 - 18                                  | Media 4 mm                 |
| 06   | Giallo  | 14 - 20                                  | Media 5 mm                 |
| 07   | Viola   | 18 - 25                                  | Media 6 mm                 |
| 08   | Rosso   | 20 - 30                                  | Media 7 mm                 |

### Proprietà

#### Disattiva LevoFloor

- è facile da applicare,
- ha un potere coprente elevato,
- consente di soddisfare ogni esigenza di progetto ed estetica grazie all'ampia gamma di profondità di disattivazione disponibile,
- applicabile ad airless con ugello da 1.2 – 2.5 mm.

### Campi di applicazione

- Calcestruzzi architettonici confezionati con LevoFloor Base o LevoFloor Concentrato.
- Calcestruzzi disattivati tradizionali con cemento bianco o grigio.

### Meccanismo d'azione

**Disattiva LevoFloor**, una volta applicato ed asciugato, reagisce con l'alcalinità del cemento, ritarda la presa e l'indurimento superficiale del calcestruzzo con cui viene a contatto.

I parametri, che influiscono sulla profondità di scavo e l'aspetto estetico voluto, sono molteplici: il tipo, la classe e il dosaggio di cemento utilizzato, il rapporto acqua/cemento, la permanenza in autobetoniera del calcestruzzo, il tempo trascorso prima dell'applicazione del disattivante sulla superficie del calcestruzzo, l'influenza degli agenti atmosferici (temperatura, umidità, pioggia, ecc.), il tempo trascorso prima della fase di lavaggio, ecc.

### Modalità di impiego

La scelta del disattivante deve essere fatta eseguendo preventivamente delle prove per individuare esattamente la profondità di scavo


- Ri-omogeneizzare il **Disattiva LevoFloor** prima dell'uso. Agitare il prodotto per ottenere corretta omogeneizzazione.
- Applicare **Disattiva LevoFloor** con airless (ugello da 1.2 – 2.5 mm) in modo da ottenere uno strato uniforme subito dopo le operazioni di staggiatura e lisciatura. Verificare che l'acqua di essudazione sia scomparsa.
- Il lavaggio del calcestruzzo si effettua il giorno seguente (entro le 24 ore dal getto) con acqua fredda a pressione (100-150 bar). Per lavaggi da eseguire prima o dopo le 24 ore, occorre fare prove preventive per controllare l'esatta profondità di scavo desiderata.
- Per un migliore risultato estetico e per ottenere un'eguale profondità di scavo, si raccomanda di mantenere inalterati gli intervalli di tempo delle operazioni di applicazione disattivante e lavaggio tra getti diversi.

### Stoccaggio

Conservare al chiuso e proteggere dal freddo. Il prodotto si conserva per 12 mesi nella confezione originale. Richiudere ermeticamente la confezione, una volta terminata l'applicazione.

### Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.



# Disattiva LevoFloor

Disattivante di superficie

## SCHEDA CATALOGO

Aggiornamento 09.2021

### Specifiche chimico/fisiche:

- Densità apparente: 1,000  
+/- 0,020 g/cc

### Composizione di massima:

Miscela di sostanze ritardanti di presa in  
solvente acquoso

### Definizione prestazionale:

Disattivante di superficie

### Consumo

1 litro per 4 – 5 m<sup>2</sup>

### Tipo

- 01 – Rosa
- 01 – Rosa
- 02 – Verde
- 02 – Verde
- 03 – Blu
- 03 – Blu
- 04 – Arancio
- 04 – Arancio
- 05 – Pesca
- 05 – Pesca
- 06 – Giallo
- 06 – Giallo
- 07 – Viola
- 07 – Viola
- 08 – Rosso
- 08 – Rosso

### Confezione

- Tanica da 5 litri
- Tanica da-18 litri
- Tanica da 5 litri
- Tanica da-18 litri
- Tanica da 5 litri
- Tanica da-18 litri
- Tanica da 5 litri
- Tanica da-18 litri
- Tanica da 5 litri
- Tanica da-18 litri
- Tanica da 5 litri
- Tanica da-18 litri
- Tanica da 5 litri
- Tanica da-18 litri
- Tanica da 5 litri
- Tanica da-18 litri

### Codice

- ECP105001
- ECP100001
- ECP105002
- ECP100002
- ECP105003
- ECP100003
- ECP105004
- ECP100004
- ECP105005
- ECP100005
- ECP105006
- ECP100006
- ECP105007
- ECP100007
- ECP100508
- ECP100008

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001 da ICMQ. Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. CHRYSO ITALIA, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

2/2